



Travi IPN ad ali inclinate *Taper flange I section*



PROFILO PROFILE	h (mm)	b (mm)	s (mm)	t (mm)	r (mm)	Massa (Kg/m)
IPN 80	80	42	3.9	5.9	3.9	5.94
IPN 100	100	50	4.5	6.8	4.5	8.34
IPN 120	120	58	5.1	7.7	5.1	11.1
IPN 140	140	66	5.7	8.6	5.7	14.3
IPN 160	160	74	6.3	9.5	6.3	17.9
IPN 180	180	82	6.9	10.4	6.9	21.9
IPN 200	200	90	7.5	11.3	7.5	26.2
IPN 220	220	98	8.1	12.2	8.1	31.1
IPN 240	240	106	8.7	13.1	8.7	36.2
IPN 260	260	113	9.4	14.1	9.4	41.9
IPN 280	280	119	10.1	15.2	10.1	47.9
IPN 300	300	125	10.8	16.2	10.8	54.2
IPN 320	320	131	11.5	17.3	11.5	61
IPN 360	360	143	13	19.6	13	76.1
IPN 400	400	155	14.4	21.6	14.4	92.6

PRODOTTO PRODUCT	NORME DI RIFERIMENTO TOLERANCES ON SHAPE AND DIMENSIONS	MARCHE E QUALITÀ ACCIAIO GRADES
TRAVI HE AD ALI LARGHE PARALLELE <i>WIDE FLANGE BEAMS</i>	Dimensioni secondo UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10034; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10034; steel grades according to UNI EN 10025</i>	S235 JR S235 J0
TRAVI IPE AD ALI STRETTE PARALLELE <i>PALLALEL FLANGE I SECTIONS</i>	Dimensioni secondo UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10034; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10034; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S235 J2 S275 JR
TRAVI IPN AD ALI INCLINATE <i>TAPER FLANGE I SECTIONS</i>	Dimensioni secondo UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10024; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10279; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S275 J0 S275 J2
TRAVI UPN AD ALI INCLINATE <i>TAPER FLANGE U CHANNELS</i>	Dimensioni secondo UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10279; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10279; steel grades according to UNI EN 10025</i>	S355 JR S355 J0 S355 J2
ANGOLARI A LATI UGUALI <i>EQUAL ANGLES</i>	Dimensioni secondo EN 10056-1; tolleranze dimensionali e di forma secondo EN 10056-2; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to EN 10056-1; dimensional and shape tolerance according to EN 10056-2; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S355 K2 S355 J0W
ANGOLARI A LATI DISUGUALI <i>UNEQUAL ANGLES</i>	Dimensioni secondo EN 10056-1; tolleranze dimensionali e di forma secondo EN 10056-2; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to EN 10056-1; dimensional and shape tolerance according to EN 10056-2; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S355 J2W S355 J0WP

Remade



91% quantità di materiale riciclato nei nostri prodotti con classificazione **A+**



Tipologie di rottame ricevute: Rifiuto, End of Waste, Sottoprodotto



Origine del rottame: Italia, Europa, Paesi Extra UE



Codici EER autorizzati: 100299* – 120101 – 120102 – 120199* – 150104 – 160117 – 170405 – 190102 – 191001 – 191202 – 200140
 (*limitatamente a ferro e acciaio)

Il diagramma di flusso del processo produttivo, contenente il dettaglio delle unità operative, dei flussi di materiale in ingresso, interni e in uscita, è disponibile presso l'Organizzazione e può essere fornito su richiesta