

LEISTUNGSERKLÄRUNG
 Nr. 008 Gemäß der Verordnung EU

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:

1.0553

2. Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen: zur Verwendung als warmgewalzte Produkte aus Baustahl

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Handelsmarke und Kontaktadresse des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

*Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A.
 Pallanzeno Plant
 Via Sempione 7
 28884 Pallanzeno (VB), Italia
 Tel. +3903245011*

4. Falls zutreffend, Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten, dessen Mandat die in Artikel 12 Absatz 2 festgelegten Aufgaben umfasst: Nicht zutreffend

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

6a. Im Falle einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, das einer harmonisierten Norm unterliegt:

EN 10025-1: 2004

Die benannte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle (siehe untenstehende Liste) hat die Erstsinspektion des Herstellungswerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

*Zulassungszertifikat 1608 – CPR – P166
 IGQ Istituto Italiano di Garanzia della Qualità
 Via Giosuè Carducci 125/A - 20099 Sesto San Giovanni (MI)*

6b. Im Falle einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde: Nicht zutreffend

7. Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal		Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
Toleranzen für Abmessungen und Form	H	EN10034:1993		EN10025-1:2004
	IPE	EN10034:1993		
	IPN	EN10024:1995		
	U-UPN	EN10279:2000		
	L	EN10056-2:1993		
	Breite Wohnung	EU91:1982/ DIN59200:2001		
	UB - UC	EN10034:1993		
Streckgrenze	Nenndicke (mm)	Mindestwert (Mpa)		
	≤ 16	355		
	>16 bis ≤40	345		
Zugfestigkeit	Nenndicke (mm)	Mindestwert (Mpa)	Höchstwert (Mpa)	
	≤100	470	630	
Dehnung	Nenndicke (mm)	Wert (%)		
	≥3 ≤ 40	≥ 22		
Schlagfestigkeit	Nenndicke (mm)	Wert (J)	Temperatur °C	
	≤ 150	≥ 27	0	
Schweißbarkeit CEV% max	Nenndicke (mm)	Wert (%)		
	≤ 30	≤ 0,46		
	> 30 bis ≤ 40	≤ 0,48		
Dauerhaftigkeit (Chemische Zusammensetzung)	Nenndicke (mm)	Mindestwert (%)	Höchstwert (%)	
	≤ 16 ; >16 bis ≤ 40		C ≤ 0,20	
			Mn ≤ 1,60	
		Si ≥ 0,14	Si ≤ 0,25	
			P ≤ 0,035	
			S ≤ 0,035	
			Cu ≤ 0,55	
			N ≤ 0,012	

8. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation: Nicht zutreffend

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den angegebenen Leistungen. Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers durch:

Dario Ricchi
 Plant Manager





1608

Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A., via Sempione 7 - 28884 (VB), Italia

14

1608 CPR P166

EN10025-1:2004

[Typ: S355 J0]

Bestimmt zur Verwendung in Produkten aus Baustahl

Toleranzen:

Streckgrenze

Zugfestigkeit

Dehnung

Schlagfestigkeit

Schweißbarkeit CEV (Kohlenstoffäquivalent-Wert)

Wie in der Leistungserklärung angegeben

Dauerhaftigkeit:

NPD

Regulierte Stoffe:

NPD