

IZJAVA O LASTNOSTIH
 Št. 008 v skladu z uredbo EU

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

1.0553

2. Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec: proizvod je namenjen uporabi v obliki toplo valjanih izdelkov iz konstrukcijskega jekla

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Travi e Profili di Pallanzeno S.p.A.
Pallanzeno Plant
Via Sempione 7
28884 Pallanzeno (VB), Italia
Tel. +3903245011

4. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo vključuje opravila, ki so opredeljena v členu 12(2): se ne uporablja

5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

System 2+

6a. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

EN 10025-1: 2004

Priglašeni organ za certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje št. (glej spodnji seznam) je opravil začetni pregled proizvodnega obrata in kontrole tovarniške proizvodnje ter stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje kontrole tovarniške proizvodnje ter izdal potrdilo o skladnosti nadzora tovarniške proizvodnje.

Potrdilo o odobritvi 1608 – CPR – P166
 IGQ Istituto Italiano di Garanzia della Qualità
 Via Giosuè Carducci 125/A - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

6b. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: se ne uporablja

7. Navedena lastnost

Osnovna lastnost		Zmogljivost		Usklajena tehnična specifikacija
Dovoljena odstopanja pri dimenzijah in obliki	H	EN10034:1993		
	IPE	EN10034:1993		
	IPN	EN10024:1995		
	U-UPN	EN10279:2000		
	L	EN10056-2:1993		
	Široka ravna površina	EU91:1982/ DIN59200:2001		
	UB - UC	EN10034:1993		
Meja tečenja	Nazivna debelina (mm)	Najmanjša vrednost (MPa)		
	≤ 16	355		
	>16 do ≤40	345		
Natezna trdnost	Nazivna debelina (mm)	Najmanjša vrednost (MPa)	Največja vrednost (MPa)	
	≤100	470	630	
Raztezek	Nazivna debelina (mm)	Vrednost (%)		
	≥3 ≤ 40	≥ 22		
Udarna trdnost	Nazivna debelina (mm)	Vrednost (J)	Temperatura °C	
	≤ 150	≥ 27	0	
Največja vrednost CEV za oceno varljivosti (%)	Nazivna debelina (mm)	Vrednost (%)		
	≤ 30	≤ 0,46		
	> 30 do ≤ 40	≤ 0,48		
Trajnost (kemična sestava)	Nazivna debelina (mm)	Najmanjša vrednost (%)	Največja vrednost (%)	
	≤ 16 ; >16 do ≤ 40		C ≤ 0,20	
			Mn ≤ 1,60	
		Si ≥ 0,14	Si ≤ 0,25	
			P ≤ 0,035	
			S ≤ 0,035	
			Cu ≤ 0,55	
			N ≤ 0,012	

EN10025-1:2004

7. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali posebna tehnična dokumentacija: se ne uporablja

Zmožljivost zgoraj opredeljenega produkta je v skladu z naborom deklariranih lastnosti. Ta izjava o lastnostih se izdaja v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo proizvajalca, ki je naveden zgoraj.

Podpisal za proizvajalca in v njegovem imenu:

 Dario Ricchi
 Plant Manager





1608

Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A., via Sempione 7 - 28884 (VB), Italia

14

1608 CPR P166

EN10025-1:2004

[Tip: S355 J0]

Predvideno za uporabo na izdelkih iz konstrukcijskega jekla

Dovoljena odstopanja:

Meja tečenja

Natezna trdnost

Raztezek

Udarna trdnost

Vrednost CEV za oceno varljivosti

Izražena, kot je navedeno v Izjavi o lastnostih

Trajnost:

NPD

Regulirana snov:

NPD