

IZJAVA O LASTNOSTIH
 Št. 010 v skladu z uredbo EU

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

1.0596

2. Predvidena uporaba ali uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec: proizvod je namenjen uporabi v obliki toplo valjanih izdelkov iz konstrukcijskega jekla

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A.
San Zeno Naviglio Plant
Via A. Diaz, 248
25010 San Zeno Naviglio (BS), Italia
Tel. +39 030 2169200

4. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo vključuje opravila, ki so opredeljena v členu 12(2): se ne uporablja

5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

System 2+

6a. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

EN 10025-1: 2004

Priglašeni organ za certificiranje tovarniške kontrole proizvodnje št. (glej spodnji seznam) je opravil začetni pregled proizvodnega obrata in kontrole tovarniške proizvodnje ter stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje kontrole tovarniške proizvodnje ter izdal potrdilo o skladnosti nadzora tovarniške proizvodnje.

Potrdilo o odobritvi 1608 – CPR – P239
 IGQ Istituto Italiano di Garanzia della Qualità
 Via Giosuè Carducci 125/A - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

6b. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: se ne uporablja

7. Navedena lastnost

Osnovna lastnost		Zmožljivost		Usklajena tehnična specifikacija
Dovoljena odstopanja pri dimenzijah in obliki	H	EN10034:1993		
	IPE	EN10034:1993		
	IPN	EN10024:1995		
	U-UPN	EN10279:2000		
Meja tečenja	Nazivna debelina (mm)	Najmanjša vrednost (MPa)		
	≤ 16	355		
	>16 do ≤40	345		
Natezna trdnost	Nazivna debelina (mm)	Najmanjša vrednost (MPa)	Največja vrednost (MPa)	
	≤100	470	630	
Raztezek	Nazivna debelina (mm)	Vrednost (%)		
	≥3 ≤ 40	≥ 22		
Udarna trdnost	Nazivna debelina (mm)	Vrednost (J)	Temperatura °C	
	≤ 150	≥ 40	- 20	
Največja vrednost CEV za oceno varljivosti (%)	Nazivna debelina (mm)	Vrednost (%)		
	≤ 30	≤ 0,46		
	> 30 do ≤ 40	≤ 0,48		
Trajnost (kemična sestava)	Nazivna debelina (mm)	Najmanjša vrednost (%)	Največja vrednost (%)	
	≤ 16 ; >16 do ≤ 40		C ≤ 0,20	
			Mn ≤ 1,60	
		Si ≥ 0,14	Si ≤ 0,25	
			P ≤ 0,030	
			S ≤ 0,030	
			Cu ≤ 0,55	
			N - se ne uporablja	

EN10025-1:2004

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali posebna tehnična dokumentacija: se ne uporablja

Zmožljivost zgoraj opredeljenega produkta je v skladu z naborom deklariranih lastnosti. Ta izjava o lastnostih se izdaja v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod izključno odgovornostjo proizvajalca, ki je naveden zgoraj.

Podpisal za proizvajalca in v njegovem imenu:

 Gabriele Comandini
 Plant Manager





1608

**Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A.
via A. Diaz 248, San Zeno Naviglio – 25010 (BS), Italia**

23

1608 CPR P239

EN10025-1:2004

[Tip: S355 K2]

Predvideno za uporabo na izdelkih iz konstrukcijskega jekla

Dovoljena odstopanja:

Meja tečenja

Natezna trdnost

Raztezek

Udarna trdnost

Vrednost CEV za oceno varljivosti

Izražena, kot je navedeno v Izjavi o lastnostih

Trajnost:

NPD

Regulirana snov:

NPD