

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
 Nr 012 Zgodnie z rozporządzeniem UE

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

1.8965

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: do stosowania jako wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

*Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A.
 Pallanzeno Plant
 Via Sempione 7
 28884 Pallanzeno (VB), Italia
 Tel. +3903245011*

4. W stosownych przypadkach: nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadanie określone w artykule 12(2): nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jak określono w załączniku V:
System 2+

6a. w przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
 EN 10025-1: 2004

Jednostka notyfikowana ds. certyfikacji kontroli produkcji nr (zob. lista poniżej) przeprowadziła wstępną kontrolę zakładu produkcyjnego i produkcji fabrycznej, a także stały nadzór, ocenę i ewaluację fabrycznej kontroli produkcji i wydała certyfikat zgodności fabrycznej kontroli produkcji.

*Świadectwo dopuszczenia 1608 – CPR – P166
 IGQ Istituto Italiano di Garanzia della Qualità
 Via Giosuè Carducci 125/A – 20099 Sesto San Giovanni (MI)*

6b. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydano europejską ocenę techniczną: nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Podstawowe właściwości		Wyniki		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Dopuszczalne wartości tolerancji wymiarów i kształtu	H	EN10034:1993		EN 10025-1:2004
	IPE	EN10034:1993		
	IPN	EN10024:1995		
	U-UPN	EN10279:2000		
	L	EN10056-2:1993		
	Produkt płaski szeroki	EU91:1982/ DIN59200:2001		
	UB – UC	EN10034:1993		
Granica sprężystości	Grubość nominalna (mm)	Wartość min. (MPa)		
	≤ 16	355		
	> 16 do ≤ 40	345		
Wytrzymałość na rozciąganie	Grubość nominalna (mm)	Wartość min. (MPa)	Wartość maks. (MPa)	
	≤ 100	470	630	
Wydłużenie	Grubość nominalna (mm)	Wartość (%)		
	≥ 3 ≤ 40	≥ 22		
Wytrzymałość na uderzenia	Grubość nominalna (mm)	Wartość (J)	Temperatura °C	
	≤ 150	≥ 40	- 20	
Spawalność CEV% max	Grubość nominalna (mm)	Wartość (%)		
	≤ 30	≤ 0,52		
Trwałość (skład chemiczny)	Grubość nominalna (mm)	Wartość min. (%)	Wartość maks. (%)	
	≤ 16; > 16 do ≤ 40		C ≤ 0,16	
		Mn ≥ 0,50	Mn ≤ 1,50	
			Si ≤ 0,50	
			P i S ≤ 0,035	
		Cr ≥ 0,40	Cr ≤ 0,80	
		Cu ≥ 0,25	Cu ≤ 0,55	
			N – Nie dotyczy	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna i/lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Właściwości użytkowe produktu określonego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
 W imieniu producenta podpisał(a):

Dario Ricchi
 Plant Manager





1608

Travi e Profilati di Pallanzeno S.p.A., via Sempione 7 - 28884 (VB), Italia

14

1608 CPR P166

EN 10025-1:2004

[Typ: S355 J2W]

Przeznaczony do stosowania na wyrobach ze stali konstrukcyjnej

Tolerancje:

Granica sprężystości

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie

Wytrzymałość na uderzenia

Spawalność CEV

Wyrażona w sposób wskazany w Deklaracji właściwości użytkowych

Trwałość:

NPD

Substancja regulowana:

NPD